



CERTIFICATO ANALISI

TEST CERTIFICATE

CERTIFICATO ANALISI					
TEST CERTIFICATE					
Partita Lot PURAE 01/26			53336 Data 28/08/2026		
Finezza OFDA Average diameter OFDA			Altezza media AL 100 Mean length AL 100		
Diametro medio Average fibre diameter	My	24.62	H	mm	62.8
Coefficiente di variazione Coefficient of variation	%	22.95	B	mm	75.9
Deviazione standard Standard deviation	My	5.65	CvH	%	45.7
			%<25 mm	%	9.2
			%<30 mm	%	14.6
			%<40 mm	%	26.1
			5% di fibre piu' lunghe di	mm	110.6
Pulizia riferita a 100 grammi di nastro pettinato Cleanliness test on 100 grams of tops			Estratto diclorometanico Dichloromethanic extract		
Bottoni - Neps			n. 34		
Lappole - Burrs	> 10 mm	n.	1.7		
Lappole - Burrs	3 - 10 mm	n.	0.5		
Paglie - Sheeves	> 10 mm	n.	10.2		
Paglie - Sheeves	3 - 10 mm	n.	22.9		
Peli neri Dark fibres			N.E.		
Peli colorati Light coloured fibres			N.E.		
PESO DEL NASTRO Average sliver weight			gr/m 25		
I valori indicati si riferiscono alla media dei risultati ottenuti nel corso della lavorazione					
INTERWOOLLABS: LIMITI DI ACCETTAZIONE / LIMITS OF ACCEPTANCE					
ALMETER	H	B	OFDA		
pinza automatica - automatic grip			< 20 My		
< 40 mm	+/- 1.0 mm	+/- 1.3 mm	20.01 / 24 My		
40.1 / 50 mm	+/- 1.1 mm	+/- 1.4 mm	24.01 / 28 My		
50.1 / 65 mm	+/- 1.4 mm	+/- 1.8 mm	28.01 / 32 My		
65.1 / 80 mm	+/- 1.8 mm	+/- 2.3 mm	32.01 / 36 My		
			+/- 0.30 My		
			+/- 0.40 My		
			+/- 0.50 My		
			+/- 0.60 My		
			+/- 0.70 My		